SKLOPÍSEK STŘELEČ
KVALITA V KAŽDÉM ZRNKU

Sklopísek Střeleč, a.s. | Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami

Tel.: +420 493 505 111 | Fax: +420 493 505 328 | REGON: 44795688 | NIP: Cz44795688
Rejestracja w RH przy Sądzie Okręgowym w Hr. Králové, 5. 12. 1991, odd. B, wp. 1093
Bank: ČSOB a.s., nr rach. 17645673/0300
web: www.sklopisek.cz | e-mail: sklopisek@sklopisek.cz

PIASKI SZKLARSKIE PREMIUM

DANE UZIARNIENIA I WŁAŚCIWOŚCI DOTYCZĄCE WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

	STJ 06	STJ 09	STJ 12	ST 08	ST 10	
Średnia wielkość ziarna (d50)	0,21	0,20	0,20	0,33	0,33	mm
Gęstość nasypowa	1,41	1,41	1,41	1,43	1,43	t/m^3
> 800 µm						%
> 630 µm				0,1	0,15	%
> 500 µm				1	2,4	%
> 400 µm	0	0	0,2	11,9	15	%
> 315 µm	2	1,7	3,6	42,5	40	%
> 200 µm	50	43	44,8	41,2	38,7	%
> 100 µm	45	52,1	49	3,2	3,7	%
> 63 µm	2,7	2,9	2,3			%
< 63 µm	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	%

ANALIZY CHEMICZNE (RFA) %

	STJ 06	STJ 09	STJ 12	ST 08	ST 10
SiO_2	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
Fe_2O_3	0,006	0,009	0,012	0,008	0,010
Al_2O_3	0,09	0,08	0,12	0,08	0,09
TiO_2	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość (g/cm^3)	2,65	Wilgotność w stanie mokrym (%)	8,0 max
Twardość, Mohs	7	Wilgotność w stanie suszonym (%)	0,2 max
Strata w wyniku prażenia (%)	0,06 - 0,25	pH	7,3





Data aktualizacji: 1.1.2022